



COSMO 700

VINIL-ACRÍLICA

EGGSHELL ALTO RENDIMIENTO
7 AÑOS.

CARTA TECNICA

Descripción del Producto

Es una pintura emulsionada, elaborada a base de un copolímero vinil-acrílico, soluble en agua; de fino acabado eggshell, de excelente poder cubriente, buena lavabilidad y, por consiguiente, buena durabilidad.

Características

Muy buen rendimiento.
Ecológica.
Bajo olor.
Bajo VOC.
Fino acabado eggshell (semi-mate).
Interior-Exterior.
Buena resistencia al desgaste.

Usos

ZAAK Cosmo 700, es una pintura para uso Arquitectónico, pudiendo aplicarse en superficies de madera, mampostería (yeso, ladrillo, block, concreto, etc.), tanto en interiores como en exteriores y superficies metálicas, para lo cual deberá de utilizar previamente un primario anticorrosivo SR1.

Especificaciones

Diluyente: Agua

Proporción: 15% máximo.

Color: 22 colores de línea y 912 colores con el sistema COLOR COLLECTION PLUS, la durabilidad de algunos colores en exteriores es limitada.

Secado: A temperatura ambiente (25°C) y humedad relativa 50%:
Tacto 30 minutos.
Recubrir 60 minutos.
Duro: 7 días.

Sólidos en peso: 54.0% a 57.0%, según color.

Sólidos en volumen: 31% a 40%

Rendimiento teórico: 6 – 7 m²/Lt a (3 Mils) (el rendimiento varía según superficie).

Espesor recomendado (húmedo): 5 milésimas.

Espesor recomendado (seco): 2 a 3 milésimas.

VOC: 55 a 65 g/L

Viscosidad: 6,500 – 7,000 CPS

Lavabilidad: Mayor a 3,000 ciclos.

Acabado: Eggshell (semi-mate).

Brillo a 85°: 10 u.

Aplicación: Por aspersion; rodillo y/o brocha.

Tiempo de almacenamiento:

1 año bajo techo a temperatura de 10 a 38°C

Presentación: bote 4.0 L
cubeta 19.0 L
tambor 200.0 L



COSMO 700 VINIL-ACRÍLICA EGGSHELL ALTO RENDIMIENTO 6 AÑOS.

Preparación de la superficie

ACERO: En superficies nuevas deberá eliminarse cualquier contaminante pudiendo utilizar el limpiador para superficies metálicas ZAAK Desengrasante y Desoxidante, el cual puede complementarse incluso con limpieza manual o mecánica o algún otro disolvente, eliminando completamente grasas o aceites así como óxido y otros contaminantes. Posteriormente, se deberá aplicar una capa de primario SR1

MAMPOSTERÍA: La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, humedad, pintura suelta, óxido, polvo, etc. En superficies nuevas de concreto es necesario dejarlas fraguar, por lo menos, 6 semanas, preparándolas con abrasivos o limpieza mecánica.

Aplicar como fondo nuestros primarios de alto desempeño vs. Alcalis **PA-02**, **Block Cover** para una mayor protección, rendimiento y durabilidad. En caso de existir alcalinidad moderada, deberá de neutralizar la superficie con nuestro primario. Si el problema es severo, neutralice la superficie lavando con una solución de ácido muriático del 5% al 10% y enjuague completamente con agua. Deje secar y aplique el primario.

MADERA: La superficie deberá estar libre de polvo, grasa, humedad o pintura suelta, asegurándose con una limpieza mecánica completa.

Aplicación

Condiciones: Temperatura mayor a 10° C a una humedad relativa máxima del 85%

Agitación: Agite perfectamente antes y durante la aplicación hasta que el primario esté libre de asentamientos y se logre una mezcla homogénea.

Equipo de aplicación: Se recomienda con brocha o rodillo. Con equipo Airless diluya hasta un 15% como máximo. Utilice una boquilla de 0.017" filtrando el producto antes de aplicarlo, a una presión de 2800 psi. Deje secar 1 hora entre mano y mano.

Advertencias

No se mezcle con ningún otro material.

No se diluya.

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o la humedad relativa es mayor a 85%.

No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico.

Garantía de Calidad

ZAAK pinturas manifiesta que este producto esta formulado y fabricado en apego a las normas mas estrictas de calidad, utilizando materias primas de la mas alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL AREA TECNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELEFONO (614) 421-8544